



اطلاعات فنی

آذین لوله

اولین تولید کننده لوله های پلی پروپیلن تک لایه بدون عبور نور و لوله های پنج لایه با ترکیب فلز در ایران

گروه صنایع گیتی پستد

۱۳۹۰

فهرست

۱	مقدمه
۲	۱ - مواد اولیه
۲	الف - کو پلی پروپیلن راندوم
۲	ب - مواد افزودنی
۳	۲ - شرح تولیدات
۳	الف - لوله تک لایه و پنج لایه
۴	ب - نشانه گذاری و بسته بندی
۴	۳ - کنترل کیفیت و تضمین کیفیت
۴	الف - کنترل کیفیت داخلی
۵	ب - کنترل کیفیت خارجی
۵	ج - تضمین کیفیت
۶	۴ - استانداردها
۹	۵ - محاسبات افت فشار
۹	الف - افت فشار در لوله ها
۱۳	ب - افت فشار در اتصالات
۱۴	۶ - راهنمای نصب
۱۴	الف - بسته های لوله کشی
۱۵	ب - انبساط حرارتی
۱۸	ج - عایق کاری
۱۹	۷ - راهنمای جوشکاری
۲۳	۸ - تذکرات
۲۴	۹ - تست فشار
۲۵	۱۰ - مقاومت شیمیایی
۳۰	۱۱ - تأییدیه های اخذ شده
۱۲	۱۲ - استانداردهای لوله های پلی پروپیلن

بسمه تعالی

مقدمه:

با پیشرفت علم و تکنولوژی در تمام جهات زندگی انسان، مقوله شبکه‌های انتقالی برودتی، گرمایی و آب‌آشامیدنی نیز مستثنی نبوده و این مقوله نیز به پیشرفت‌های مهمی نائل آمده است. بیش از یک دهه است که در کشورهای صنعتی جهان، لوله‌های قدیمی فلزی (آهن سیاه یا گالوانیزه) جایگاه خود را از دست داده و به علت مشکلاتی نظیر پوسیدگی و عدم مقاومت در شرایط جوی و رطوبت، عدم مقاومت در برابر بخ زدگی، خوردگی زیاد، اصطکاک بالا، نیاز مبرم به عایق کاری، مقاومت ناچیز در مقابل مواد شیمیایی، افت‌فشار و... تقریباً از رده خارج شده است.

از میان موادی که جایگزین فلزات شده‌اند، می‌توان به مواد پلیمری اشاره کرد که یکی از بهترین آنها پلی‌پروپیلن می‌باشد. پلی‌پروپیلن نیز گریدهای متفاوتی دارد که بهترین و مطلوب‌ترین آن که دارای مقاومت در برابر ضربه (مطابق استاندارد **DIN 8078** حد اکثر ۱۵ ژول ضربه پاندولی در دمای صفر درجه سانتیگراد)، انعطاف پذیری زیاد و مقاومت حرارتی طولانی مدت، نسبت به سایر گریدهای پلی‌پروپیلن می‌باشد، گرید کوبیلی پرپروپیلن راندوم Type 3 می‌باشد که به اختصار P.P.R.C نامیده می‌شود.

شرکت آذین لوله سپاهان نیز در راستای رسالت خود مبنی بر خودکفایی، اشتغال و تولید با کیفیت مطلوب، سعی و تلاش بی وقفه‌ای را در رسیدن به بهترین و مطلوب‌ترین نمونه لوله P.P.R.C نموده و تاکنون نیز گامهای بلندی را در این راستا برداشته است.

۱- مواد اولیه**الف - کوبیل پروپیلن راندوم Type3**

بر اساس استاندارد DIN آلمان و استاندارد جهانی ISO مناسب ترین ماده اولیه جهت ساخت لوله‌های انتقال آب آشامیدنی از نوع پلی پروپیلن، کوبیل پروپیلن راندوم Type3 ، با نام اختصاری P.P.R.C Type3 می‌باشد. زیرا این ماده دارای خصوصیات انعطاف‌پذیری، مقاومت در برابر ضربه و تحمل تنشهای حرارتی بهتری نسبت به سایر گریدهای پلی‌پروپیلن می‌باشد. در جدول شماره ۱ به بعضی از خواص Type3 P.P.R.C اشاره شده است.

«جدول شماره ۱ - خواص مواد Type3»

استاندارد	خاصیت	مقدار مشخص شده
ISO1133	شاخن مذاب بر حسب $\text{g}/10\text{min}$ ($2.16\text{kg}/230^\circ\text{C}$)	0.3
ISO 1183	دانسیته بر حسب g/cm^3	0.897
ISO 527/1+2	استحکام کشش بر حسب N/mm^2	27
ISO 527/1+2	درصد افزایش طول ٪	15
ISO 306	نقطه نرم شدگی ویکت بر حسب ${}^\circ\text{C}$	132
ASTM D785	سختی راکول (عمرید) (R)	77
ASTM D3012	مقاومت حرارتی در دمای $150 {}^\circ\text{C}$ (بر حسب ساعت)	2000
-----	نقطه ذوب ${}^\circ\text{C}$	147
ISO 197	استحکام ضربه چاربی در دمای $30 {}^\circ\text{C}$ (kg/m^2)	2.5
ISO 197	استحکام ضربه چاربی در دمای $23 {}^\circ\text{C}$ (kg/m^2)	شکسته نمی‌شود

ب - مواد افزودنی:


یکی از نکات مهم در کیفیت و دوام پلیمرها مقوله مقاومت در برابر شرایط محیطی نظیر نور خورشید، اشعه ماده ای از نفخ (UV)، ازن و سایر عوامل تخریبی محیطی است که این امر مستلزم اضافه نمودن مواد افزودنی می‌باشد که به دلیل اطلاعات ناکافی بسیاری از تولید کنندگان پلیمر در کشور و تکنولوژی بسیار بالای ساخت این مواد، رشد مطلوبی نداشته است. شرکت آذین لوله سپاهان برای رفع این مشکل در صنعت پلیمر کشور و علی‌الخصوص لوله‌های پلیمری P.P.R.C تحقیقات وسیعی جهت دستیابی به بهترین مواد افزودنی آغاز نموده است که تاکنون نتایج چشمگیری به همراه داشته است. این شرکت برای اولین بار در ایران اقدام به اضافه نمودن ترکیبات مناسب به لوله نموده، که این امر موجب تضمین کیفیت لوله بر اساس استانداردهای معتمد جهان از جمله کشور آلمان شده است. شفاف و زیبا بودن ظاهر لوله، عدم عبور نور از لوله (تاریک بودن داخل آن)، مقاومت عالی در مقابل ضربه و مقاومت بسیار مطلوب در مقابل شرایط تخریبی محیطی، از جمله نتایج آشکار مصرف این مواد می‌باشد.

۲- شرح تولیدات

الف - لوله تک لایه و پنج لایه P.P.R.C

شرکت آذین لوله سپاهان مخصوصات خود را در دو رنگ سبز و سفید و به دو سبک تک لایه و پنج لایه با مواد اولیه P.P.R.C Type3 تولید می نماید.

به منظور جلوگیری از انبساط طولی و عدم نفوذ اکسیژن در شبکه های آب گرم، لوله های پنج لایه تولید گردیده است. جهت تولید این لوله ابتدا لوله تک لایه را رعایت کلیه استانداردهای مربوطه تولید گردیده و سپس یک لایه چسب، یک لایه فلز الومینیوم و مجدداً یک لایه چسب بروموی لوله مونتاژ می شود و در نهایت نیز یک لایه از پلیمر P.P.R.C جهت همزنگ شدن، روی لوله اکستروود می گردد. وجود لایه الومینیوم علاوه بر بهبود خواص مکانیکی لوله، از نفوذ اکسیژن جلوگیری نموده و موجب کاهش ضربه انبساط طولی نیز می شود. در شکل شماره ۱ مقایسه ضربه انبساط طولی لوله های تک لایه و پنج لایه نشان داده شده است.



شکل شماره ۱

ساختمانی ای اوله و اتصالات PPRC شرکت آذین لوله به شرح ذیل می باشد:

- ویژگی منحصر بفرد خط نشان در لوله ها و زوایای مختلف اتصالات جهت نصب اصولی و آسان مقاوم در برابر خوردگی ، اسیدها ، بازها و بسیاری از مواد شیمیایی
- نصب بسیار سریع و آسان
- رسوب نمی گیرد و هرگز نمی پوسد.
- صیقی بودن داخل لوله و در نتیجه افت ناچیز فشار انتقال ناچیز صدا
- عایق حرارتی و الکتریکی
- صاف و حیقیقی بودن و ظاهر شفاف و زیبای لوله

ب - نشانه‌گذاری و بسته بندی:

لوله‌ها: در زمان تولید در فواصل یک متري، اطلاعاتی نظیر سایز، فشار اسمی، مواد اوليه، اسم و علامت تجاری آذین لوله، تأييديه ها و استانداردهای تولید و کليه پaramترهاي لازم جهت رديابي و شناسايي، چاپ می گردد. اين لوله ها پس از کنترل کيفيت نهايی، در اندازه های ۴ متری در کيسه های پلي‌پروپيلن بدون عبور نور بسته بندی می شوند.

اتصالات: اتصالات تولیدي دارای سایز و علامت تجاری کارخانه می باشد. اين اتصالات پس از کنترل کيفيت در کارتهای مربوطه به تعداد معين فرار گرفته و برحسب شناسايي و شماره بسته بندی به آن الصاق می گردد و جهت استحکام و ماندگاري بهتر کالا، کليه کارتهای شيرينگ گردیده و به انبار منتقل می گردد.

۳- کنترل کيفيت و تضمین کيفيت**الف - کنترل کيفيت داخلی:**

کنترل کيفيت به منظور حصول اطمینان از تطابق كامل مشخصات محصول با خواسته های مشتری و الزامات استانداردهای شناخته شده جهانی انجام می گيرد. اين کنترل در سه زمينه زير تعریف می شود:

بازرسي و کنترل اقلام ورودي:

اين بازرسي در مورد مواد اوليه و قطعات اتصالات که وارد کارخانه گردیده و پس از عمليات توليد و بسته بندی به عنوان محصول تحويل مشتری می گردد، انجام می شود.

بازرسي مواد اوليه عبارتند از:

اندازه گيري شاخص جريان مذاب (MFI) مطابق استاندارد ISO11133

اندازه گيري چگالي مطابق استاندارد ISO1183

اندازه گيري ميزان رطوبت

بازرسي و کنترل قطعات ورودي، اتصالات و کالاهای بسته بندی شامل:

کنترل ابعاد مطابق استاندارد

شكل ظاهري

جنس

بازرسي حين فرایند:

در حين عمليات توليد نيز برسیهای زیر انجام می گيرد:

- رنگ ، علامت گذاري و وضعیت ظاهري مطابق استاندارد DIN8078

- آزمایش فشار هيدرو استاتيكي مطابق استاندارد DIN8078

- آزمایش برگشت حرارتی مطابق استاندارد DIN8078

- آزمایش مقاومت به ضربه در دماي پايان مطابق استاندارد DIN8078

- ضخامت ، قطرهای داخلی و خارجي مطابق استاندارد DIN8077

- کنترل طول لوله

بازرسی و کنترل نهایی:

- کنترل ظاهری و ابعادی
- کنترل بسته بندی

ب - کنترل کیفیت خارجی:

کنترل کیفیت خارجی شامل بازرسیهایی می باشد که توسط ممیزین و بازرسان سازمانهای بین المللی و ملی انجام می گیرد. این کنترل ها بطور منظم توسط سازمانهای ذیل انجام می گیرد:

شرکت گواهی دهنده ISO9001:2008

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (اداره کل نظارت بر موادغذایی آسامیدنی آرایشی بهداشتی)

مرکز تحقیقات وزارت مسکن و شهر سازی

و

دامنه بررسی این ممیزیها مواد اولیه ، قطعات ، کیفیت محصول و بهداشتی بودن آنرا در برمی گیرد. در ممیزی ISO9001:2008 علاوه بر مواد فوق کلیه فرایندهای مرتبط با کیفیت، اعم از فروش ، خرید ، تولید ، کنترل کیفیت و ... ممیزی و با مقابله آن با نظریات مشتریان ، اقدامات اصلاحی ، بازخوردهای تولید و روشها و فرایندهای جدید جهت تامین رضایت مشتری تدوین می گردد.

شرکت آذین لوله سپاهان جهت تامین اطمینان خود و مشتری از کیفیت تولیدات بصورت متناسب، محصولات خود را به سازمانها و مراجع بین المللی و ملی ارائه مینماید تا پس از انجام تستهای لازم نتایج را به این شرکت منعکس نمایند.

از سازمانهای مذکور می توان به موارد زیر اشاره نمود:

▪ موسسه بهداشت انگلستان که از معتبرترین مراجع بین المللی می باشد)

▪ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

تاییدیه های اخذ شده به همراه بیمه نامه ده ساله بیمه ایران در بخش ۱۱ (تاییدیه های اخذ شده را نهاده گردیده است.

ج - تضمین کیفیت:

تضمین کیفیت شامل مقوله ای از کیفیت می باشد که بسیار فراتر از بازرسی و کنترل کیفیت عمل نموده و در واقع کیفیت محصول را تحت تاثیر عملکردها و فرایندهای انجام یافته در بخش های مختلف یک سازمان از جمله مدیریت ، طراحی ، خرید ، فروش ، تولید ، کنترل کیفیت ، اتبارها ، نگهداری و تعمیرات و ... می داند. از اینرو شرکت آذین لوله سپاهان در جهت رضایت مشتری با یک برنامه ریزی منسجم و تدوین و اجرای نظامنامه کیفیت اقدام به پیاده سازی سیستم تضمین کیفیت در سازمان خود نموده و با بررسیهای مداوم و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، سعی بر رشد و تکامل این سیستم و در نتیجه تحويل کالا با کیفیت روزافزون و فراتر از استاندارد و مطابق خواسته های مشتری دارد.

۴ - استانداردها

لوله و اتصالات آذین مطابق استانداردهای زیر تولید می‌گردد:

(part1-۲-۳) : ISO 15874 (۱)

ISIRI 6314-1 (استاندارد ملی ایران) سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن (اصول کلی)

ISIRI 6314-2 (استاندارد ملی ایران) سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن (لوله‌ها - ویزگی‌ها)

ISIRI 6314-3 (استاندارد ملی ایران) سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن (اتصالات - ویزگی‌ها)

DIN 8077 استاندارد ابعاد لوله‌های پلی پروپیلن

DIN 8078 شرایط آزمایش لوله‌های پلی پروپیلن

DIN 16962 استاندارد ابعاد و شرایط آزمایش اتصالات لوله‌های پلی پروپیلن

که در زیر به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

الف - استاندارد DIN آلمان:

برای طراحی، ساخت و کنترل کیفیت لوله‌های P.P.R.C چند استاندارد از طرف موسسه DIN ارائه شده که شامل موارد زیر می‌باشد:

استاندارد DIN8077 : در این استاندارد، ابعاد لوله‌های پلی پروپیلن تعیین شده است. در این استاندارد ابعاد لوله برای طراحی فشارهای متفاوت (۱۶/۱۰/۶.۴/۲ بار) تعریف شده است. شرکت آذین لوله مبنای طراحی ابعاد لوله را فشار ۲۰ بار قرار داده و ابعاد خود را بر اساس این استاندارد تعیین کرده است. طبق محاسبات انجام گرفته توسط مؤسسه DIN ابعاد لوله از قطر ۱۶ تا ۱۲۵ میلیمتر با فشار ۲۰ بار مطابق جدول شماره ۲ می‌باشد.

«جدول شماره ۲»

قطر لوله (mm)	خصامت (mm)	وزن (gr/m)
125	110	90
20.8	18.3	15
6470	5010	3360
110	90	75
16.5	14.2	12.5
2340	1650	1040
16.5	14.2	10.5
2340	1650	8.3
16.5	14.2	6.7
2340	1650	5.4
16.5	14.2	4.2
2340	1650	3.4
16.5	14.2	2.7
2340	1650	2.0
16.5	14.2	1.6
2340	1650	1.2
16.5	14.2	0.8
2340	1650	0.6
16.5	14.2	0.4
2340	1650	0.3
16.5	14.2	0.2
2340	1650	0.1

برای تعیین قطر لوله دقیق از خصوص در حد پائینی، به این معنی که قطر خارجی لوله از اندازه اسمی مشخص شده نباید کمتر باشد. در غیر این صورت در فرآیند لوله کشی و هنگام جوش دادن مشکلاتی ایجاد می‌گردد.

در جدول زیر محدوده پایین و بالای قطر خارجی لوله تعیین شده است.

«جدول شماره ۳»

قطر لوله mm	محدوده خطای mm
125	±1.2
110	±0.9
90	±0.9
75	±0.7
63	±0.6
50	±0.5
40	±0.4
10-32	±0.3

برای خشامت لوله نیز بر اساس استاندارد DIN 8077 محدوده خط مشخص شده است. در این رابطه نیز کاهش خشامت مجاز نمی باشد، محدوده خطای خشامت برای خشامتهای مختلف در جدول زیر مشخص شده است.

«جدول شماره ۴»

خشامت mm	11-12	10-11	9-10	8-9	7-8	6-7	5-6	4-5	3-4	2-3	mm
+ 1.4 0	+ 1.3 0	+ 1.2 0	+ 1.1 0	+ 1 0	+ 0.9 0	+ 0.8 0	+ 0.7 0	+ 0.6 0	+ 0.5 0	محدوده mm	خشامت mm


استاندارد DIN 8078 : بر اساس استاندارد DIN 8078 خواص مختلف لوله کنترل می شود. مهمترین خواصی که در این استاندارد مشخص شده عبارتند از:

۱- آزمایش فشار هیدرولوستاتیک:

همانگونه که می دانیم پلیمرها در مقابل حرارت و فشار در مدت طولانی دچار فرسایش و پیرشیدگی شوند از اینرو برای محاسبه طول عمر لوله در استاندارد DIN شاخصی بنام هوب استرس تعریف گردیده است که بیان کننده رابطه زمان، تنش واردہ به جداره لوله و دما در لوله های پلی پروپیلن می باشد.

منحنی هوب استرس برگرفته از استاندارد DIN 8078 در شکل شماره ۲ نمایش داده شده است.
پس از مشخص نمودن فشار هوب استرس فشار کاری لوله از رابطه زیر بدست می آید:

Behaviour under long term stress of PPRC Type 3 pipes



$$P \times Sf = \frac{2 \times S \times \sigma v}{d-s}$$

که در این رابطه :

فشار کاری داخل لوله (Mpa) : P

قطر خارجی لوله (mm) : d

ضریب ایمنی : Sf

(حداقل این ضریب برای لوله های PP-R ۱/۲۵ می باشد.)

خشامت لوله (mm) : S

تنش هوب استرس (Mpa) : σv

با توجه به اعداد شکل شماره ۲ برای لوله های آذین در دمای کاری -60°C درجه سانتیگراد و مدت ۵۰ سال تنش هوپ استرس برابر $4/9$ و در نتیجه فشار کاری مجاز جهت لوله 20 mm با خشامت $3/4\text{ mm}$ و ضریب ایمنی $1/25$ برابر $1/6\text{ MPa}$ یعنی 16 bar می باشد.

۲- کنترل کیفیت ظاهري:

طبق اين استاندارد وضع ظاهري لوله مي باید مورد بررسى چشمی قرار گيرد و نمونه هايي قابل قبول است که نور از آن عبور نکند، رنگ لوله در تمام طول لوله يکنواخت باشد ، سطوح داخلی و خارجی لوله صاف ، بدون برآمدگی و بدون حباب بوده و غير يكناختی در سطح و بدنه وجود نداشته باشد.

۳- آزمایش ضربه:

طبق استاندارد DIN 8078 و روش اجرایی 53453 DIN تعداد ۱۰ نمونه تهیه و باید به دمای صفر برسند. در این حالت نمونه ها با دستگاه تست ضربه مورد آزمایش قرار می گيرند و در این آزمایش معیار قابل قبول این است که حداقل کمتر از 10% نمونه ها دچار شکست گردد.

۴- آزمایش برگشت حرارتی:

نمونه هايي به طول 200 mm که 100 mm وسط آن در دمای 23°C علامت گذاري و مشخص شده اند به مدت ۲ ساعت در دمای 135°C روی پودر تالک در داخل آون قرار می گيرند. پس از اين مدت نمونه ها از آون خارج و پس از رسیدن مجدد دمای نمونه به 23°C قسمت علامت گذاري ، اندازه گيري و ميزان تغييرات با استاندارد مقاييسه مي گردد.

ب - استاندارد ASTM:

در استاندارد ASTM در رابطه با تست لوله های پلاستيكي تحت فشار، استاندارد ASTM D-1599 تدوين شده است که اين آزمایش معروف به تست برست می باشد. روش آزمایش به اين صورت است که لوله از داخل تحت فشار قرار داده شده و اين فشار به آرامي افزایش داده می شود تا فشار شکست لوله تعیین شود. لوله های اين شرکت مطابق اين استاندارد مورد آزمایش قرار گرفت که فشار شکست برابر 115 بار تعیین گردیده است.

ج - استاندارد BS انگلستان:

از آنجائی که لوله های تولیدی اين شرکت غالباً در لوله کشی آب آشامیدنی استفاده می شود از نظر تأثير برآب آشامیدنی و شرایط بهداشتی آن تحت استاندارد BS6920 انگلستان (که در اين رابطه از معتبرترین استانداردهای جهانی می باشد) مورد آزمایش قرار گرفته است.

بر اساس اين استاندارد آب آشامیدنی سرد و گرم ، کلردار و بدون کلر به مدت مشخص در مجاورت لوله قرار گرفته و تغيير در وضعیت آن بخصوص از نظر درصد مجاز عناصر سنگين فلزی - که از نظر بهداشتی محدودیت دارد - کنترل می گردد. همچنین از دیگر نکات مهم اين استاندارد تست عدم عبور نور از لوله می باشد. زيرا عبور نور از لوله موجب رشد ميكرو ارگانیسمها و تغيير رنگ و بوی آب می گردد. لوله های اين شرکت توسط موسسه WRC-NSF (موسسه بهداشت انگلستان) مورد آزمایش قرار گرفته و تطابق آن با استاندارد BS6920 تایید گردیده است.


۵- محاسبات افت فشار

یکی از شاخصهای مهم در استاندارد DIN1988، جهت تعیین قطر داخلی لوله محاسبه افت فشار در لوله و اتصالات می باشد. از دیگر شاخصها می توان به حداکثر سرعت خطی آب (حداکثر سرعت به دلیل ایجاد صدا و ضربات قوچی ۲ m/s می باشد). و فشار هیدرواستاتیک متوسط شبکه اشاره نمود.

افت فشار در یک مسیر آب، برابر با مجموع افت فشار در طول لوله و افت فشار در اتصالات موجود در مسیر می باشد. نحوه محاسبات افت فشار در لوله و اتصالات آذین به شرح ذیل است.

الف - افت فشار در لوله ها:

جهت محاسبه افت فشار در لوله ها در دمای ۱۰ درجه سانتیگراد از منحنی ارائه شده در شکل شماره ۳ استفاده می گردد. به عنوان نمونه اگر از ۱ متر لوله با قطر ۶۳mm و ضخامت ۱۰/۵ mm استفاده شود و دبی جریان آب از لوله ۴/۵ لیتر در ثانیه باشد میزان افت فشار طبق منحنی برابر ۲۰۰ میلیمتر ستوون آب (۲۰ میلی بار و یا ۱/۹۴۹ kPa) خواهد بود. در این منحنی می توان علاوه بر میزان دبی جریان آب، سرعت جریان آب را نیز مبنا قرار داد.



شکل شماره ۳

همانگونه که اشاره شد منحنی ارائه شده در شکل شماره ۳ جهت محاسبات در دمای ۱۰ درجه سانتیگراد می باشد. ولی برای محاسبه ساده تر و دقیقتر افت فشار در دماهای ۱۰، ۵۰ و ۸۰ درجه سانتیگراد می توان از مقادیر ارائه شده در جداول شماره ۵، ۶ و ۷ استفاده نمود.

«جدول شماره ۵- محاسبات افت فشار برای آب با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد»

PN20	Water temperature = 10°C															
	20x3.4mm		25x4.2mm		32x5.4mm		40x6.7mm		50x8.4mm		63x10.5mm		75x12.5mm			
Q l/s	R kPa/m	V m/s	R kPa/m	V m/s	R kPa/m	V m/s	R kPa/m	V m/s	R kPa/m	V m/s	R kPa/m	V m/s	R kPa/m	V m/s	R kPa/m	V m/s
0.01	0.012	0.1														
0.02	0.041	0.1	0.014	0.1	0.004	0.1										
0.03	0.084	0.2	0.028	0.1	0.009	0.1	0.003	0.1								
0.04	0.140	0.3	0.047	0.2	0.015	0.1	0.005	0.1								
0.05	0.186	0.4	0.070	0.2	0.022	0.1	0.007	0.1	0.003	0.1						
0.06	0.207	0.4	0.096	0.3	0.030	0.2	0.010	0.1	0.004	0.1						
0.07	0.286	0.5	0.126	0.3	0.039	0.2	0.013	0.1	0.005	0.1	0.002	0.1				
0.08	0.375	0.6	0.159	0.4	0.050	0.2	0.017	0.1	0.006	0.1	0.002	0.1				
0.09	0.475	0.7	0.196	0.4	0.061	0.3	0.021	0.2	0.007	0.1	0.002	0.1				
0.10	0.585	0.7	0.236	0.5	0.073	0.3	0.025	0.2	0.009	0.1	0.003	0.1	0.001	0.1		
0.12	0.704	0.9	0.325	0.6	0.101	0.3	0.034	0.2	0.012	0.1	0.004	0.1	0.002	0.1		
0.14	0.973	1.0	0.427	0.6	0.133	0.4	0.045	0.3	0.016	0.2	0.005	0.1	0.002	0.1		
0.16	1.279	1.2	0.540	0.7	0.168	0.5	0.057	0.3	0.020	0.2	0.006	0.1	0.003	0.1		
0.18	1.622	1.3	0.665	0.8	0.206	0.5	0.070	0.3	0.024	0.2	0.008	0.1	0.003	0.1		
0.20	2.414	1.5	0.802	0.9	0.249	0.6	0.084	0.4	0.029	0.2	0.010	0.1	0.004	0.1		
0.30	4.994	2.2	1.650	1.4	0.510	0.8	0.172	0.5	0.060	0.3	0.019	0.2	0.008	0.2		
0.40	8.397	2.9	2.761	1.8	0.849	1.1	0.286	0.7	0.099	0.5	0.032	0.3	0.014	0.2		
0.50			4.125	2.3	1.264	1.4	0.425	0.9	0.147	0.6	0.048	0.4	0.021	0.3		
0.60			5.735	2.8	1.752	1.7	0.587	1.1	0.203	0.7	0.066	0.4	0.029	0.3		
0.70			7.585	3.2	2.311	2.0	0.773	1.3	0.267	0.8	0.087	0.5	0.038	0.4		
0.80					2.939	2.3	0.981	1.4	0.338	0.9	0.110	0.6	0.048	0.4		
0.90					3.635	2.5	1.211	1.6	0.417	1.0	0.135	0.6	0.059	0.5		
1.00					4.399	2.8	1.463	1.8	0.503	1.2	0.163	0.7	0.071	0.5		
1.20					6.127	3.4	2.031	2.2	0.696	1.4	0.225	0.9	0.097	0.6		
1.40							2.683	2.5	0.917	1.6	0.296	1.0	0.128	0.7		
1.60							3.417	2.9	1.165	1.8	0.375	1.2	0.162	0.8		
1.80							4.233	3.2	1.441	2.1	0.463	1.3	0.200	0.9		
2.00									1.742	2.3	0.559	1.4	0.241	1.0		
2.20									2.070	2.5	0.663	1.6	0.286	1.1		
2.40									2.423	2.8	0.775	1.7	0.334	1.2		
2.60									2.803	3.0	0.894	1.9	0.385	1.3		
2.80									3.208	3.2	1.022	2.0	0.440	1.4		
3.00									3.638	3.5	1.158	2.2	0.498	1.5		
3.20											1.301	2.3	0.559	1.6		
3.40											1.452	2.5	0.623	1.7		
3.60											1.610	2.6	0.691	1.8		
3.80											1.776	2.7	0.761	1.9		
4.00											1.949	2.9	0.835	2.0		
4.20											2.131	3.0	0.912	2.1		
4.40											2.319	3.2	0.992	2.2		
4.60											2.515	3.3	1.075	2.3		
4.80											2.718	3.5	1.161	2.4		
5.00												1.251	2.5			

«جدول شماره ۶- محاسبات افت فشار برای آب با دمای +۵ درجه سانتیگراد»

PN20	Water temperature = 50°C													
	20x3.4mm		25x4.2mm		32x5.4mm		40x6.7mm		50x8.4mm		63x10.5mm		75x12.5mm	
Q l/s	R kPa/m	V m/s	R kPa/m	V m/s	R kPa/m	V m/s	R kPa/m	V m/s	R kPa/m	V m/s	R kPa/m	V m/s	R kPa/m	V m/s
0.01	0.010	0.1												
0.02	0.034	0.1	0.011	0.1	0.004	0.1								
0.03	0.069	0.2	0.023	0.1	0.007	0.1	0.002	0.1						
0.04	0.114	0.3	0.038	0.2	0.012	0.1	0.004	0.1						
0.05	0.169	0.4	0.057	0.2	0.018	0.1	0.006	0.1	0.002	0.1				
0.06	0.234	0.4	0.078	0.3	0.024	0.2	0.008	0.1	0.003	0.1				
0.07	0.308	0.5	0.102	0.3	0.032	0.2	0.011	0.1	0.004	0.1	0.001	0.1		
0.08	0.390	0.6	0.130	0.4	0.040	0.2	0.014	0.1	0.005	0.1	0.002	0.1		
0.09	0.482	0.7	0.160	0.4	0.050	0.3	0.017	0.2	0.006	0.1	0.002	0.1		
0.10	0.582	0.7	0.193	0.5	0.060	0.3	0.020	0.2	0.007	0.1	0.002	0.1	0.001	0.1
0.12	0.807	0.9	0.267	0.6	0.082	0.3	0.028	0.2	0.010	0.1	0.003	0.1	0.001	0.1
0.14	1.065	1.0	0.351	0.6	0.108	0.4	0.037	0.3	0.013	0.2	0.004	0.1	0.002	0.1
0.16	1.356	1.2	0.446	0.7	0.137	0.5	0.046	0.3	0.016	0.2	0.005	0.1	0.002	0.1
0.18	1.679	1.3	0.551	0.8	0.169	0.5	0.057	0.3	0.020	0.2	0.006	0.1	0.003	0.1
0.20	2.033	1.5	0.666	0.9	0.204	0.6	0.069	0.4	0.024	0.2	0.008	0.1	0.003	0.1
0.30	4.273	2.2	1.388	1.4	0.423	0.8	0.141	0.5	0.049	0.3	0.016	0.2	0.007	0.2
0.40	7.281	2.9	2.348	1.8	0.710	1.1	0.236	0.7	0.081	0.5	0.026	0.3	0.011	0.2
0.50			3.541	2.3	1.065	1.4	0.353	0.9	0.121	0.6	0.039	0.4	0.017	0.3
0.60			4.964	2.8	1.486	1.7	0.491	1.1	0.168	0.7	0.054	0.4	0.023	0.3
0.70			6.616	3.2	1.972	2.0	0.649	1.3	0.221	0.8	0.071	0.5	0.031	0.4
0.80					2.523	2.3	0.828	1.4	0.281	0.9	0.090	0.6	0.039	0.4
0.90					3.138	2.5	1.027	1.6	0.348	1.0	0.111	0.6	0.048	0.5
1.00					3.816	2.8	1.245	1.8	0.421	1.2	0.135	0.7	0.058	0.5
1.20					5.364	3.4	1.742	2.2	0.587	1.4	0.187	0.9	0.080	0.6
1.40							2.317	2.5	0.778	1.6	0.247	1.0	0.106	0.7
1.60							2.971	2.9	0.994	1.8	0.315	1.2	0.135	0.8
1.80							3.702	3.2	1.235	2.1	0.390	1.3	0.167	0.9
2.00									1.501	2.3	0.473	1.4	0.202	1.0
2.20									1.791	2.5	0.563	1.6	0.240	1.1
2.40									2.106	2.8	0.660	1.7	0.281	1.2
2.60									2.445	3.0	0.765	1.9	0.325	1.3
2.80									2.809	3.2	0.877	2.0	0.373	1.4
3.00									3.197	3.5	0.996	2.2	0.423	1.5
3.20											1.123	2.3	0.476	1.6
3.40											1.256	2.5	0.532	1.7
3.60											1.397	2.6	0.591	1.8
3.80											1.545	2.7	0.653	1.9
4.00											1.701	2.9	0.718	2.0
4.20											1.863	3.0	0.786	2.1
4.40											2.033	3.2	0.856	2.2
4.60											2.210	3.3	0.930	2.3
4.80											2.394	3.5	1.006	2.4
5.00												1.086	2.5	

«جدول شماره ۷- محاسبات افت فشار برای آب با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد»

PN20		Water temperature = 50°C															
		20x3.4mm		25x4.2mm		32x5.4mm		40x6.7mm		50x8.4mm		63x10.5mm		75x12.5mm			
Q l/s	R kPa/m	V m/s	R kPa/m	V m/s	R kPa/m	V m/s	R kPa/m	V m/s	R kPa/m	V m/s	R kPa/m	V m/s	R kPa/m	V m/s	R kPa/m	V m/s	
0.01	0.009	0.1															
0.02	0.030	0.1	0.010	0.1	0.003	0.1											
0.03	0.062	0.2	0.021	0.1	0.006	0.1	0.002	0.1									
0.04	0.104	0.3	0.035	0.2	0.011	0.1	0.004	0.1									
0.05	0.155	0.4	0.051	0.2	0.016	0.1	0.005	0.1	0.002	0.1							
0.06	0.214	0.4	0.071	0.3	0.022	0.2	0.007	0.1	0.003	0.1							
0.07	0.282	0.5	0.094	0.3	0.029	0.2	0.016	0.1	0.003	0.1	0.001	0.1					
0.08	0.359	0.6	0.119	0.4	0.037	0.2	0.012	0.1	0.004	0.1	0.001	0.1					
0.09	0.443	0.7	0.146	0.4	0.045	0.3	0.015	0.2	0.005	0.1	0.002	0.1					
0.10	0.536	0.7	0.177	0.5	0.054	0.3	0.018	0.2	0.006	0.1	0.002	0.1	0.001	0.1			
0.12	0.746	0.9	0.245	0.6	0.075	0.3	0.025	0.2	0.009	0.1	0.003	0.1	0.001	0.1			
0.14	0.988	1.0	0.323	0.6	0.099	0.4	0.033	0.3	0.012	0.2	0.004	0.1	0.002	0.1			
0.16	1.261	1.2	0.412	0.7	0.126	0.5	0.042	0.3	0.015	0.2	0.005	0.1	0.002	0.1			
0.18	1.565	1.3	0.510	0.8	0.155	0.5	0.052	0.3	0.018	0.2	0.006	0.1	0.003	0.1			
0.20	1.900	1.5	0.617	0.9	0.188	0.6	0.063	0.4	0.022	0.2	0.007	0.1	0.003	0.1			
0.30	4.031	2.2	1.296	1.4	0.391	0.8	0.130	0.5	0.045	0.3	0.014	0.2	0.006	0.2			
0.40	6.918	2.9	2.206	1.8	0.661	1.1	0.218	0.7	0.075	0.5	0.024	0.3	0.010	0.2			
0.50			3.346	2.3	0.995	1.4	0.327	0.9	0.111	0.6	0.036	0.4	0.015	0.3			
0.60			4.712	2.8	1.395	1.7	0.456	1.1	0.155	0.7	0.050	0.4	0.021	0.3			
0.70			6.304	3.2	1.858	2.0	0.605	1.3	0.205	0.8	0.065	0.5	0.028	0.4			
0.80					2.384	2.3	0.774	1.4	0.261	0.9	0.083	0.6	0.036	0.4			
0.90					2.974	2.5	0.963	1.6	0.324	1.0	0.103	0.6	0.044	0.5			
1.00					3.626	2.8	1.171	1.8	0.392	1.2	0.124	0.7	0.053	0.5			
1.20					5.121	3.4	1.645	2.2	0.549	1.4	0.173	0.9	0.074	0.6			
1.40							2.197	2.5	0.730	1.6	0.230	1.0	0.098	0.7			
1.60							2.826	2.9	0.936	1.8	0.293	1.2	0.125	0.8			
1.80							3.532	3.2	1.166	2.1	0.364	1.3	0.155	0.9			
2.00									1.421	2.3	0.443	1.4	0.188	1.0			
2.20									1.700	2.5	0.528	1.6	0.224	1.1			
2.40									2.003	2.8	0.621	1.7	0.263	1.2			
2.60									2.331	3.0	0.721	1.9	0.304	1.3			
2.80									2.682	3.2	0.828	2.0	0.349	1.4			
3.00									3.058	3.5	0.942	2.2	0.397	1.5			
3.20											1.064	2.3	0.447	1.6			
3.40											1.192	2.5	0.501	1.7			
3.60											1.328	2.6	0.557	1.8			
3.80											1.471	2.7	0.616	1.9			
4.00											1.621	2.9	0.679	2.0			
4.20											1.778	3.0	0.744	2.1			
4.40											1.942	3.2	0.812	2.2			
4.60											2.113	3.3	0.882	2.3			
4.80											2.292	3.5	0.956	2.4			
5.00											1.033	2.5					

ب - افت فشار در اتصالات:

چهت محاسبه افت فشار در اتصالات از رابطه $R=5V\Sigma$ استفاده می شود که در این رابطه:

R : افت فشار در اتصال برحسب میلی بار V : سرعت خطی آب بر حسب متر بر ثانیه
یه: خریب افت فشار برای هر یک از اتصالات بوده که از جدول شماره ۸ بدست می آید.

«جدول شماره ۸»

ضرایب افت فشار در اتصالات آذین				
ردیف	نام اتصال	طرح شماتیک	توضیحات	نوع
۱	بوشن	=====		۰/۲۵
۲	بوشن یکسر فلزی	====>		۰/۴
۳	مغزی یکسر فلزی	====>	ساده	۰/۴
۴	تبديل	====>	تبديل	۰/۸۵
۵	زانو ۴۵ درجه		به یک مقطع پاییتر	۰/۴
۶	زانو ۹۰ درجه		به دو مقطع پاییتر	۰/۵۵
۷	زانویی یکسر بوشن فلزی		به سه مقطع پاییتر	۰/۸۵
۸	زانویی یکسر مغزی فلزی		ساده	۲/۲
۹	سه راهی		تبديل	۲/۲
			ساده	۱/۸
			تبديل	۳/۶
			ساده	۱/۳
			تبديل	۲/۶
			ساده	۴/۲
			تبديل	۹
			ساده	۲/۲
			تبديل	۵
۱۰	شیر فلکه و شیر یکضرب	○—○	20mm 25mm 32mm	۹/۵ ۸/۵ ۷/۶

۶- راهنمای نصب


نصب سیستم‌های لوله کشی P.P.R.C بسیار متمایز از سایر روش‌های لوله کشی می‌باشد و علیرغم سهولت و سرعت بالای نصب، توجه به نکاتی که در ادامه به آن اشاره می‌شود ضروری است.

الف- بستهای لوله کشی :

در لوله کشی روکار برای محکم نمودن لوله نیاز به بست می‌باشد که این بستهها به دو روش زیر استفاده می‌گردد:

FP- بستهای ثابت:

اینگونه بستهها جهت محکم نمودن لوله و جلوگیری از حرکت طولی لوله بر اثر انبساط طولی و نیروهای واردۀ دیگر بکار می‌روند.



« شکل شماره ۴ »

برای ایجاد اینگونه بستهها می‌توان مطابق شکل شماره ۴ از بستهای معمولی استفاده نمود که در دو طرف بست دو عدد بوشن به لوله جوش داده می‌شود.

SP- بستهای متحرک :

اینگونه بستهها تنها جهت نگهداری لوله بکار می‌روند و امکان حرکت خطی نیز برای لوله وجود دارد. مقدار فاصله در این بستهها به استحکام مواد اولیه، درجه حرارت سیال و ... بستگی دارد.

در بکار بردن بستهها موارد زیر بایستی رعایت گردد:

۱- حداقل فاصله میان بستهها برای لوله‌های آب سرد و گرم بر اساس جدول شماره ۹ بکار برده شود.

۲- لوله بتواند داخل بست حرکت طولی داشته باشد.

۳- بستهها در فاصله حداقل ۵cm از اتصالات نصب شود. (منظور از اتصالات، سه راهی، بوشن، مهره ماسه و ...) می‌باشد)

۴- در مواقعي که لوله به صورت عمودی نصب می‌گردد افزایش فاصله بستهها به اندازه ۳۰٪ مجاز است.

« جدول شماره ۹ - فاصله بستهها بر حسب سانتی‌متر »

قطر لوله (mm)	آب سرد	آب گرم	آب سرد								
125	110	90	75	63	50	40	32	25	20	15	12
210	190	165	150	140	125	110	100	90	80	70	60
185	160	145	130	105	95	80	70	60	50	45	40

ب - انبساط حرارتی :

همانگونه که در شکل شماره ۵ دیده می شود مواد پلیمری از جمله P.P.R.C دارای انبساط حرارتی بیشتری نسبت به فلزات می باشند . از اینtro در نصب سیستم لوله کشی P.P.R.C باید آنرا لحاظ نمود .


جهت تعیین مقدار تغییرات طول لوله در مقابل تغییرات دما از شکل شماره ۵ استفاده می شود و جهت مقاییری که در نمودار اشاره نشده است طبق رابطه زیر ، محاسبات انجام می شود .

$$\Delta L = 0.15L \times \Delta T$$

ΔL = تغییرات طول بر حسب میلی متر

L = طول لوله بر حسب متر

ΔT = تغییرات دمای آب بر حسب درجه سانتیگراد



«شکل شماره ۵»

با توجه به نکات فوق توصیه می شود هنگام نصب سیستمهای لوله کشی آبگرم P.P.R.C از لوله های پنچ لایه با ترکیب فلز که دارای ضریب انبساط طولی ناچیزی می باشد (مطابق شکل ۱) استفاده شود در غیر اینصورت نکات زیر را هنگام نصب مورد توجه قرار دهید :

- نصب توکار :

در نصب توکار نیازی به در نظر گرفتن انبساط حرارتی نیست . زیرا تنش و فشار وارد بر اثر انبساط حرارتی توسط مواد پوشاننده (بتن ، سیمان ، گچ و ...) جذب می گردد . ولی توصیه می گردد در محلهای انشعاب و یا تغییر مسیر لوله از اسفنج یا قوم استفاده گردد .


- نصب درون داکت :

سیستم لوله کشی آذین را به سه صورت می توان درون

داکت انجام داد که در هر سه روش هدف ایجاد فضایی


برای حرکت محوری لوله می باشد :

- در این حالت شاخه منشعب شده از رایزر برون دیواره داکت محکم گردیده است و فالصله کافی بین دیواره داکت و محل انشعاب وجود دارد . (شکل شماره ۶)




۲- حفره دیواره داکت به اندازه کافی بزرگ باشد تا اجازه حرکت لوله بدون تماس با سطح حفره را بدهد.
 (شکل شماره ۷)

۳- در این حالت با ایجاد یک شاخه انشعابی به طول مناسب، امکان حرکت محوری لوله فراهم می‌گردد.
 (شکل شماره ۸)



«شکل شماره ۸»



«شکل شماره ۷»

که در محاسبات فوق مقدار LB برابر است با :

$$LB = 30 \times \sqrt{D \times \Delta L}$$

که در این رابطه :

mm : LB بر حسب


mm : قطر لوله پکار رفته بر حسب

mm : مقدار تغییرات طول بر حسب

که در آن $\Delta L = 0.15 L \times \Delta T$ می‌باشد.

- نصب روکار:

در هنگام نصب لوله به صورت روکار طراحی باید بگونه‌ای باشد تا اجازه حرکت محوری به لوله داده شود که برای این امر از دو روش زیر استفاده می‌شود.



«شکل شماره ۹»

۱- خم


همانگونه که در شکل شماره ۹ ملاحظه می‌گردد برای جبران انسپاٹ طولی اجازه حرکت محوری در محل خم به لوله داده می‌شود.
 در این روش مقدار LB همانند بخش قبل از رابطه:

$$LB = 30 \times \sqrt{D \times \Delta L}$$

محاسبه می‌گردد.

۲- مسیر U :

از این روش برای مسیر های لوله کشی با طول بیشتر از ۳ متر استفاده می شود. زیرا در این موقع جرمان انبساط طولی تنها با خم L امکانپذیر نیست.



در نسبت این مسیر از چهار عدد زانو مطابق شکل شماره ۱ استفاده می شود. مقادیر A و LB و SP که جهت اجرای مسیر مورد نیاز می باشد به صورت زیر محاسبه می گردند.

مقدار LB در این روش همانند خم L محاسبه می شود.

جهت محاسبه مقدار A از رابطه زیر استفاده می گردد:

$$A = 2 \times \Delta L + SD$$

که در آن :

ΔL تغییر طول لوله و

«شکل شماره ۱۰»

SD حداقل فاصله مجاز بعد از انبساط می باشد (این مقدار ۱۵۰ mm فرض می گردد).
جهت سهولت محاسبات مقادیر A و LB برای قطرهای ۲۰، ۲۵، ۳۲ و ۴۰ mm و طولهای مختلف جهت تغییر دمای ۵° درجه سانتیگراد در جدول ذیل آورده شده است.

تذکر : در محاسبات زیر منظور از طول فاصله میان بست ثابت FP تا زانو می باشد.

«جدول شماره ۱۰»


طول لوله (m)	3	4	5	6	7	8	9	10
A(mm)	195	210	225	240	255	270	285	300
LB (cm) 20mm	63.6	73.4	82.1	90.0	97.2	103.9	110.2	116.1
LB (cm) 25mm	71.1	82.1	91.8	100.6	108.6	116.1	123.2	129.9
LB (cm) 32mm	80.4	92.9	103.9	113.8	122.9	131.4	139.4	146.9
LB (cm) 40mm	90.0	103.9	116.1	127.2	137.4	146.9	155.8	164.3

ج - عایقکاری:

هر چند پلیمر P.P.R.C خود عایق حرارتی نسبتاً خوبی می باشد ($\lambda = 0.2 \text{ W/mK}$) اما برای مواردی که نیاز به جلوگیری از اتلاف حرارتی می باشد می توان بدنه خارجی لوله را عایقکاری نمود. برای عایقکاری لوله های آب سرد با عایقی که دارای ضریب حرارتی $\lambda = 0.04 \text{ W/mK}$ باشد مقادیر ارائه شده در جدول شماره ۱۱ پیشنهاد می گردد.

«جدول شماره ۱۱- در عایقکاری لوله با آب سرد»

ضخامت عایق (mm)	کاربرد
4	نصب روکار در یک محیط بدون منبع حرارتی
9	نصب روکار در یک محیط با منبع حرارتی
4	نصب در داکت بدون حضور لوله های آبگرم
13	نصب در داکت با حضور لوله های آبگرم
4	نصب زیرکار بدون حضور لوله آبگرم موازی
13	نصب زیرکار با حضور لوله آبگرم موازی
4	نصب روکار روی سطوح بتنی



«شکل شماره ۱۱»

برای عایقکاری لوله های آب گرم از فوم های با ضریب حرارتی $\lambda = 0.04 \text{ W / mK}$ استفاده می شود. ضخامت فوم ها، بستگی به شرایط نصب لوله دارد، ولی بطور معمول از فومهایی با ضخامت ۹mm استفاده می شود. لازم بذکر است به علت فیت شدن لوله در فوم ها، عایق کاری به صورت بهینه انجام می گیرد.

د - استفاده از بسته های دو قلو جهت شکل بودن کار نصب.

ه - استفاده از شابلون نصب شیر در هنگام نصب لوله کشی برای شیرهای مخلوط

۷- راهنمای جوشکاری

شرکت آذین لوله جهت انجام لوله کشی با لوله‌های P.P.R.C اقدام به تهییه دستگاه جوش و متعلقات آن نموده است که برای سهولت حمل و نقل، تمام تجهیزات لازم در داخل جعبه‌ای تعییه گردیده است.



«شکل شماره ۱۲»

الف - محتويات داخل جعبه:

- ۱- دستگاه جوش
- ۲- صفحه المنت اضافی
- ۳- متر
- ۴- قیچی
- ۵- پایه جهت قرار دادن روی میز
- ۶- پایه جهت نصب به بدنه
- ۷- تراز
- ۸- قالبها تا سایز ۴ میلیمتر
- ۹- آچار
- ۱۰- شابلون راهنمای جوشکاری

ب - نحوه نصب دستگاه جوشکاری:

- ۱- نصب به بدنه میز کار: جهت نصب به بدنه میز کار از گیره شماره (۶) استفاده نموده و دستگاه را به بدنه میز محکم نمایید. (شکل شماره ۱۳)
- ۲- قرار دادن دستگاه روی زمین یا میز: جهت این امر از پایه شماره (۵) استفاده شود. (شکل شماره ۱۴)




«شکل شماره ۱۴»



«شکل شماره ۱۳»

ج - نحوه برداری از دستگاه جوشکاری:

- ۱- ابتدا لوله‌ها را مطابق اندازه مورد نظر توسط قیچی و به صورت عمودی مطابق شکل شماره ۱۵ برش دهید.




«شکل شماره ۱۵»

۲- عمق جوشکاری لوله را ابتدا مطابق جدول شماره ۱۳ و با مداد و شابلون مشخص کنید.
 (در صورتیکه از لوله‌های ترکیبی (فلز و پلیمر) استفاده می‌کنید، ابتدا توسعه رنده مربوطه، ابتدای لوله را رنده نمایید).

«جدول شماره ۱۳ - برگرفته از استاندارد DVS2207»

	قطر لوله (mm)										
	عمق جوشکاری (mm)										
125	110	90	75	63	50	40	32	25	20		
35	32.5	29	26	24	20	18	16.5	15	14		

۳- با توجه به سایز لوله مورد نظر، قالب مربوطه را انتخاب نموده و به وسیله پیچ آلن خور روی صفحه المنت نصب و به وسیله ابزار مخصوص محکم نمایید.



«شکل شماره ۱۶»

۴- قالب روی صفحه المنت بگونه‌ای باید نصب شود که تماس کامل بین صفحه المنت و قالب به وجود آید.

۵- قالبهای بالاتر از سایز ۴۰ میلیمتر را در قسمت وسط صفحه المنت نصب نمایید.


۶- جهت نصب قالب روی صفحه المنت به هیچوجه از انبردست یا هر وسیله نامناسب دیگر استفاده نشود.

۷- قالبها را با پارچه زبر خوب تمیز نمایید.

۸- درجه دستگاه را روی ۲۶۰ درجه تنظیم نموده و سپس دستگاه را روشن نمایید.

۹- با توجه به درجه حرارت محیط محل کار و نوع قالب مورد استفاده، بین ۱۰-۳۰ دقیقه طول می‌کشد تا قالبها به گرمای لازم برسد. در این هنگام ترموموستات داخل دستگاه عمل نموده و چراغ مربوط به ترموموستات خاموش می‌گردد. حال دستگاه آماده بکارگیری می‌باشد.

۱۰- لوله را از یک طرف و اتصال را از طرف دیگر بدون هیچگونه چرخشی و به طور مستقیم به طرف داخل قالب جوشکاری فشار دهید.



«شکل شماره ۱۷»

تذکر: در صورت نیاز به تعویض صفحه نصب (یک صفحه نصب اضافه در جعبه موجود است) پیچ های آلن خور روی صفحه المنت را بوسیله آچار آلن موجود در جعبه باز کرده و روی صفحه المنت جدید نصب نمایید.

۱۱- بر اساس جدول شماره ۱۴ مدتی جهت گرم شدن صبر نموده سپس لوله و اتصال را به سرعت از داخل قالب خارج نموده و فوراً بدون هیچگونه چرخشی به یکدیگر متصل و دستهای خود را مدتی (مطابق جدول شماره ۱۸) جهت زمان لازم برای جوش خوردن ثابت نگه دارید.



«شکل شماره ۱۸»

توجه داشته باشید در هنگام اتصال، لوله را بیشتر از قسمتی که با مداد تعیین نموده اید داخل اتصال فشار ندهید. زیرا این عمل سبب کم شدن قطر و یا حتی مسدود شدن لوله می شود. ضمناً در هنگام اتصال هیچگونه چرخشی به لوله یا اتصال ندهید.

«جدول شماره ۱۴- برگرفته از استاندارد DVS 2207

قطر لوله (mm)	مدت زمان گرم شدن (ثانیه)	زمان لازم برای جوش خوردن (ثانیه)	مدت زمان سرد شدن (دقیقه)
20	5	4	2
25	7	4	2
32	8	6	4
40	12	6	4
50	18	6	4
63	24	8	6
75	30	8	6
90	40	8	8
110	50	10	8
125	60	10	8

توجه: بر روی کلیه لوله ها و اتصالات خطهایی تعییه شده است که از آنها جهت سهولت در انتخاب زاویه بین دو اتصال، می توانید استفاده نمایید.

۱۲- پس از گذشت زمان مورد نیاز جهت خنک شدن مطابق جدول شماره ۱۴، عمل جوشکاری کامل شده است.


۱۳- پس از انجام کار دستگاه را خاموش نموده و صبر کنید تا سرد شود و هرگز از آب جهت سرد کردن استفاده نشود.

۱۴- قالبها و دستگاه را کاملاً تمیز نمایید. زیرا ذرات سوخته شده موجب جوشکاری ناقص خواهد شد.

برش و جوشکاری لوله های سایز بالا


شرکت آذین لوله جهت برش و جوشکاری لوله های تولیدی در سایزهای ۴۰ به بالا دستگاه برش و جوشکاری جدیدی را ارایه نموده است

جهت برش لوله در سایزهای ۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰-۴۰ میلی متر باید پس از نصب و راه اندازی دستگاه برش لوله و مشخص کردن محل برش ، لوله را برش دهید. (جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه اطلاعات فنی دستگاه مراجعه نمایید)



دستگاه جوش نیمه اتوماتیک آذین لوله نیز جهت سهولت در جوشکاری لوله و اتصالات در سایزهای ۱۱۵-۱۲۵ طراحی شده است.

پس از راه اندازی و آماده سازی دستگاه جوش ، لوله و اتصال را در باید محل مشخص شده قرار داده و نسبت به جوشکاری آن اقدام نمود. مشخصات جوشکاری مطابق جداول شماره ۱۳ و ۱۴ می باشد. (جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه اطلاعات فنی دستگاه مراجعه نمایید).





۸- تذکرات





از قراردادن لوله ها به مدت طولانی در برابر اشعه خورشید جداً خودداری شود.

مراقبت نمایید که لوله ها دچار ضربه، شکستگی و بد حالت نگردند.




جهت بریدن لوله ها از قیچی برش لوله استفاده نموده و آنرا به صورت کاملاً عمودی ببرید.

هرگز از لوله و اتصالات دارای ترک استفاده ننمایید.




هرگز از لوله های با سطوح کثیف، آلوده و چرب برای جوشکاری استفاده نشود.

از گرم نمودن لوله جهت خمکاری در مقابل شعله مستقیم پرهیز گردد ولی برای این امر می توان از دمنده های هوای گرم استفاده نمود.



از بیچاندن لوله و اتصال هنگام جوشکاری جلوگیری نموده و لوله را کاملاً مستقیم و عمودی داخل اتصال فشار دهید.

از بکار بردن مغزیهای مخروطی شکل خودداری نمود.



هنگام نصب در دماهای زیر صفر از وارد نمودن تنش و ضربه های اضافی به لوله جداً خودداری نموده و هنگام برش لوله را کاملاً عمودی و بدون ایجاد ترک ببرید.

لوله و اتصالات را در یک مکان دارای پوشش و مصون از تغییرات آب و هوا انبار نموده و همچنین لوله ها را حداقل به ارتفاع $1/5m$ قرار دهید.



۹ - تست فشار

از نکات مهم پس از نصب سیستم لوله کشی تست آن می باشد تا از صحبت عملیات جوشکاری اتصالات، کارکرد مطلوب اتصالات پیچی، شیرفلکه ها و ... اطمینان حاصل گردد. از اینرو روش تست زیر که برگرفته از استاندارد DIN 1988 مبایش طی مراحل زیر توصیه می گردد:

الف - نکات قابل توجه:

- از فشار سنجی استفاده کنید که فشار Max آن حداقل ۱۶bar و دقت آن حداقل ۱ bar + / - باشد.
- فشار سنج و پمپ را در پایینترین نقطه سیستم لوله کشی نصب نمایید.
- برای اتصال پمپ به سیستم لوله کشی از شیر قطع و وصل استفاده شود تا پس از رسیدن فشار به مقدار مورد نظر پمپ از مدار جدا گردد.
- دقت نمایید تا دمای آب در مدت تست ثابت باشد. (تغییر دما یکی از عوامل تغییر فشار است)

ب - آماده سازی و آبگیری:

- از محکم بودن تمامی اتصالات پیچی و بسته بودن دربیوشها و شیرها اطمینان حاصل نمایید.
- سیستم لوله کشی را با آب شستشو دهید.
- سیستم را آبگیری نمایید بصورتی که هوای داخل لوله کاملاً تخلیه گردد.

ج - تست مقدماتی:

فشار آب را به ۱۵bar (۱/۵ برابر حداقل فشار کارکرد شبکه) برسانید. اگر پس از ۳۰ دقیقه افت فشار بیش از ۱bar بود بایستی مدار مورد بازدید قرار گیرد و در غیر اینصورت بعد از ۱۰ دقیقه استراحت مدار، فشار را مجدداً به ۱۵bar برسانید. پس از ۳۰ دقیقه اگر افت فشار بیش از ۸bar + / - باشد مدار بایستی بازدید شده و در غیر اینصورت تست مقدماتی صحیح است.

د - تست نهایی:

پس از تست مقدماتی فشار را مجدداً به ۱۵bar برسانید. اگر پس از دو ساعت ، افت فشار بیش از ۲ bar + / - باشد ، مدار بازدید شود و در غیر اینصورت تست نهایی مورد تایید است .

ه - نکات قابل توجه پس از تست:

- در طول مدت تست سیستم مورد بازدید قرار گیرد تا نشتی در سیستم وجود نداشته باشد.
- پس از انجام تست روی کلیه لوله ها پوشانیده شود تا از آسیب دیدن آنها جلوگیری گردد.
- در فصل سرما پس از تست، با تخلیه آب مدار از یخزدگی آب در درون سیستم جلوگیری نمایید.
- در صورت تغییر در سیستم لوله کشی باید تست مجدداً انجام گیرد.

۱+ - مقاومت شیمیایی

به طور کلی پلی پروپیلن دارای مقاومت شیمیایی عالی نسبت به بسیاری از پلیمرها می‌باشد. مقاومت شیمیایی محصول پلیمری تهیه شده از پلی پروپیلن راندوم کوبیلم PPRC وابسته به غلظت، دما و خواص ماده شیمیایی و زمان تماس می‌باشد.

در جدول ذیل مقاومت شیمیایی محصولات در دماهای مختلف و غلظتها متفاوت ارائه شده است.

نشاره	غلظت مواد	نشاره	مقاومت شیمیایی
VL	غلظت وزنی در محلول آب کوچکتر از ۱۰%	●	مقاوم
L	غلظت وزنی در محلول آب بزرگتر از ۱۰%	◎	تاحدی مقاوم
GL	محلول اشبع در ۲۰ درجه سانتیگراد	○	بدون مقاومت
H	گرید عمومی	—	غیر قابل دستررسی
TR	گرید صنعتی خالص		

ردیف	نام	غلظت	مقادیر	نشاره
۱	اسید آدیپیک	TR	—	● ●
۲	کلرید الومینیم	GL	—	● ●
۳	سولفات الومینیم	GL	—	● ●
۴	تیزاب سلطانی	Gold aqua (HCL/HNO3)	75% - 25%	○ ○ ○
۵	محلول آمونیاک	Ammonium solution	—	● ●
۶	آمونیاک (غازی)	Ammonium (gas)	—	● ●
۷	کلرید آمونیم	Ammonium chloride	—	● ●
۸	نیترات آمونیم	Nitrate Ammonium	—	● ● ●
۹	سولفات آمونیم	Ammonium sulphate	—	● ● ●
۱۰	سولفیت آمونیم	Ammonium sulphite	—	● ● ●
۱۱	آنیلین	Aniline	—	◎ ◎ ◎
۱۲	سیکلوهگزان	Cyclohexane	—	○ ○ ○
۱۳	ضدیخ	Antifreeze	—	● ● ●
۱۴	اسید استیک	Acetic acid	—	○ ○ ○
۱۵	اسید استیک	Acetic acid	40%	— ● ●
۱۶	اسید استیک و سرمه	Acetic acid and vineger essens	50%	◎ ● ●

مقاآمت			غلظت	نام	ردیف
°C ۱۰۰	۶۰ °C	۲۰ °C			
—	●	●	40%	Acid arsenic	۱۷
◎	●	●	80%	Acid arsenic	۱۸
—	◎	●	30%	Acid Glycol	۱۹
—	—	●	TR	Acetone	۲۰
●	●	●	30%	Copper nitrate	۲۱
—	●	●	GL	Copper cyanide	۲۲
—	●	●	GL	Copper sulphite	۲۳
—	◎	●	H	Wax	۲۴
●	●	●	GL	Barium Hydroxide	۲۵
●	●	●	GL	Barium Salts	۲۶
—	◎	●	TR	Benzyl Alcohol	۲۷
○	○	◎	TR	Benzene	۲۸
●	●	●	H	Beer	۲۹
○	○	◎	TR	Butyl acetate	۳۰
◎	○	●	TR	Butyl phthalate	۳۱
◎	◎	●	TR	Butanol (Butyl Alconal)	۳۲
—	●	●	TR	Mercury	۳۳
—	●	●	VL	پودر سستشو	۳۴
—	●	●	L	Dextrin	۳۵
●	●	●	H	Sea water	۳۶
○	◎	●	TR	Diethyl ether	۳۷
—	—	●	TR	Natural Gas	۳۸
●	●	●	H	Apple water	۳۹
—	●	●	L	Ethanol	۴۰
●	●	●	TR	Ethanol	۴۱
—	—	●	96%	Ethanol(% 2 tolhol)	۴۲
●	●	●	TR	Ethylene glycol	۴۳
—	●	●	TR	Ethylene chloride	۴۴
○	○	○	TR	Ethyl chloride (gas)	۴۵
—	—	●	90%	Phenol	۴۶

مقاومت			غلظت	نام	ردیف
°C ۱۰۰	°C ۶۰	°C ۲۰			
—	●	●	GL	Formaldehyde	۴۷
◎	●	●	10%	Formic acid	۴۸
—	◎	◎	TR	Phosgene	۴۹
●	●	●	20%	Glucose	۵۰
●	●	●	TR	Glycerin	۵۱
—	●	●	GL	Silver nitrate	۵۲
●	●	●	TR	Air	۵۳
○	●	●	TR	Hydrogen	۵۴
—	◎	●	30%	Hydrogen peroxide	۵۵
—	—	●	L	Hydroquinone	۵۶
—	●	●	20%	Hydrochloric acid (liquid soldering Spirit)	۵۷
◎	◎	●	20% - 36%	Hydrochloric acid (water solderin Spirit)	۵۸
—	●	●	TR	Castor oil	۵۹
—	◎	●	TR	Isooctane	۶۰
●	●	●	TR	Drinking water	۶۱
●	●	●	L	Gelatin	۶۲
●	●	●	GL	Calcium hydroxide	۶۳
—	●	●	All	Carbon dioxide (gas)	۶۴
—	●	●	All	Carbon dioxide (liquid)	۶۵
—	●	●	All	Carbon monoxide	۶۶
○	○	◎	TR	Chloroform	۶۷
○	◎	◎	40%	Chromic acid	۶۸
○	○	○	15% - 25% - 50%	Chromic acid/sulphuric acid / water	۶۹
○	○	○	TR	Xylene	۷۰
—	●	●	90%	Lactic acid	۷۱
●	●	●	H	Mineral water	۷۲
○	◎	●	TR	Machine oil	۷۳
—	—	●	All	Ferment	۷۴
—	◎	●	TR	Methanol	۷۵

مقاومت			غلظت	نام	ردیف
°C ۱۰۰	۶۰ °C	۲۰ °C			
—	◎	●	TR	Corn oil	۷۶ روغن ذرت
—	◎	●	TR	Engine oil	۷۷ روغن موتور
—	◎	●	10%	Nitric acid	۷۸ اسید نیتریک
○	○	◎	40% - 50%	Nitric acid	۷۹ اسید نیتریک
○	○	○	> 50%	Nitric acid	۸۰ اسید نیتریک
—	—	●	TR	Oxygen	۸۱ اکسیژن
—	◎	●	5.0 ppm	Ozone	۸۲ ازن
—	◎	●	TR	Petroleum	۸۳ نفت
—	◎	◎	TR	Pyridine	۸۴ پیریدین
—	—	●	TR	Propane gas	۸۵ پروپان
—	—	●	TR	Butyl (liquid)	۸۶ بوتیل
●	●	●	TR	Silicone oil	۸۷ روغن سیلیکون
—	●	●	All	Silicic acid	۸۸ اسید سیلیسیک
●	●	●	VL	Citric acid	۸۹ اسید سیتریک
●	●	●	50%	Sodium Carbonate	۹۰ کربنات سدیم
—	◎	●	TR	Soybean oil	۹۱ روغن سویا
●	●	●	GL	Sodium acetate	۹۲ استات سدیم
●	●	●	GL	Sodium hydrogen Carbonate	۹۳ بی کربنات سدیم
●	●	●	60%	Sodium hydroxide	۹۴ سود
●	●	●	50%	Sodium Carbonate	۹۵ کربنات سدیم
●	●	●	H	Pure water	۹۶ آب خالص
●	●	●	10%	Sulphoric acid	۹۷ اسید سولفوریک
—	●	●	10% - 80%	Sulphoric acid	۹۸ اسید سولفوریک
—	○	◎	TR 80%	Sulphoric acid	۹۹ اسید سولفوریک
●	●	●	H	Milk	۱۰۰ شیر
—	—	◎	TR	Tetrahydrofuran	۱۰۱ تترادیدرو فوران
—	●	●	GL	Urea	۱۰۲ اوره
—	◎	●	TR	Vinyl acetate	۱۰۳ وینیل استات
—	◎	●	TR	Oil (animal and vegetable)	۱۰۴ روغن (نباتی، حیوانی)
◎	●	●	TR	Olive oil	۱۰۵ روغن زیتون

فہرستِ کامیاب

- تقدیم یک مریض بیماری تیران-شاستار مسنویات بهم که از اسکالاتر مستثنی شده باشد از این ایجاد خود را در میان مراقبان محدود نماید. مثلاً فاکتور خرد می‌باشد.

الف) در صورت عدم ارسال نسخه فوق الامر بهمه کنم و پسندیه که از همان خسارات احتمال داشت (اعتداء مخلوقات مذکور به این امر)، در صورت شناسایی این امر باید حکم طلاق داد و خواهد شد (اعتداء مخلوقات مذکور به این امر)، در صورت شناسایی این امر باید حکم طلاق داد و خواهد شد لذا مراقب و همازگار این امر را برای بالا ذکر شد اخسارت و تعقیب امور کارشناسی بعمل آورد.

اقدام محدود بس از لاید کار فرمایه پیکری الام را در حضور صدور حصانته بعمل آورد.
د) در برخوده ایشانه سازی به ازای هر واحد مستثنی باید بینه صادر شود.

میر و افسوس
فرودنده :
شروع میر و افسوس
پیغمبر ابراهیم :

سیسمون لوکل کشی را پس از نت شماره و پیشون عینک و قصه معلانی با هنرچان بسته داشتند تا کوئی گوشه



၁၇၃

PPRC

PIPE & FITTINGS

Digitized by srujanika@gmail.com

۱۱ - تاییدیه های اخذ شده

شماره پروانه:
۶۳۰۷۲۸۹۸۲۴
تاریخ صدور:
۸۹/۰۹/۰۸



جمهوری اسلامی ایران
سازمان اسناد و مکتبات ملی ایران

پروانه کاربرد علامت استاندارد اچاری

بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان اسناد و مکتبات ملی ایران مصوب

یکمراه و یصد و هشتاد و یکم در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد:

مکرت آذین لوله سپاهان (سایی خاص)
پر محاسب این پروانه اجازه داده می شود

بارگایت قوانین و مقررات مربوط و استاندارد ملی شماره ۶۳۱۴-۲ از علامت


استاندارد ایران برای محصول لوله پلی پروپیلن (PP-R80) دستیم لوله کشی آب سرد، گرم و داغ

استخواه نمایند.

بُت شده بُث شماره ۹۸۱۳۲ مون ۸۰/۱۲/۲۱

بانام دیا علامت تجاری

نظام الدین بزرگی



واحد تولیدی یا خدماتی باید حداقل ۳۰ روز قبل از بیان انتشار این خدمات لازم را به منظور تمدید پروانه و به روز رسالت مستندات بعمل آورد. اصفهان - منطقه صنعتی موجه خورت

نشانی واحد تولیدی افغانستان: ۸۳

تاریخ صدور اولیه

۹۰/۰۹/۰۸

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور یک سال است



شماره پروانه:
۶۳۱۲۵۰۸۸۶۴
تاریخ صدور اولیه:
۸۶/۰۱/۲۵
تاریخ تمدید:
۹۰/۰۱/۲۵



جمهوری اسلامی ایران

سازمان استاندار و تحقیقات صنعتی ایران



پروانه کاربرد علمت استاندارد رجباری

براساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندار و تحقیقات صنعتی ایران


مصوب یکم زار و صد و هشتاد و یک در اجرایی مصوبات شورای عالی استاندارد؛

به موجب این پروانه اجازه داده می‌شود: شرکت آذین لوله‌سازان (سامی خاص)

با رعایت قوانین و مقررات مربوط و استاندارد ملی شماره ۸۳۴-۳ از علمت

استاندارد ایران برای محصول: اتصالات پلی پرمیلن (PP-R) در سیم لوک مشابه اسپرسو، کرم داغ

بانام ویاعلامت تجاری ثبت شده شماره ۹۸۱۳۲ مخزن ۲۲/۰۸ (ALS) استفاده نماید.



و احتمالی برای این حاصل ۳ روپیه از این اعلامت اضافه شود. این مبلغ بجز این مقدار در مجموعه پروانه کاربرد علمت استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اضافه نماید.

ثانی: اندیشه‌بندی اخلاق: اصفهان - شهرک صنعتی موجه خورت

شناختور و ازمه پروانه پرمنزه رجات پشت این گل جلب می‌نماید.

مدت ایجاد این پروانه از تاریخ صدور آن تا میلاد است (۹۱/۰۱/۲۵)

تاریخ : ۱۳۸۷/۷/۳۰
شماره : ۱۲/۸۴/۱۵/۱۸۱۳۰ ب

شماره پروانه ساخت
از وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی

۱۵/۱۱۴۱۰



جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
معاونت غذا و دارو
پروانه ساخت

نام فرآورده : لوله پلی پروپیلن	نام کارخانه : آذین لوله سپاهان
مشخصات بسته بندی : PE در اوزان مختلف	
شماره پروانه پهراهبرداری : ۱/۱۵/۸۷۵۷/۲-۴۰۷۱	تاریخ :
۸۰/۳/۲۱	
نمانی کارخانه : منطقه صنعتی مورچه خورت - خیابان یکم - قازسوم - فرعی چهارم تلفن: ۰۳۱۲۵۶۴۳۰۴۶	
فرمول ترکیبی پلی پروپیلن رنگدانه سفید یا سبز بر پایه پلی پروپیلن	رد صد ۹۹ ۱
کلیه مواد اولیه مصرفی بایستی دارای پروانه ساخت باشند. بسته بندی می باید از نوع درجه بهداشتی و دارای مجوزهای بهداشتی تولید یا ورود از وزارت بهداشت و درمان باشد.	تمدید (به استناد پروانه ساخت شماره ۱۱۱۳۷/۴/۲۵ تاریخ ۱۳۸۷/۴/۲۵ به منظور تمدید و اصلاح صادر گردیده و پروانه قبلی از درجه اعتبار ساقط می گردد).

به استناد مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون مواد خودردنی ، آشاییدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه ۱۳۴۶ و آئین نامه های اجرایی مربوطه ، به موجب این پروانه موافقت می گردد که فرآورده فوق با مشخصات مذکور در بالا و رعایت مقررات و آئین نامه های مربوطه در کارخانه یاد شده تولید و عرضه گردد اعتبار این پروانه از تاریخ صدور به مدت پنج سال می باشد .



« آماده پروانه در پشت صفحه »

شماره: ES/۱۳۹۰:۰

اولین تمدید

تاریخ: ۹۰/۲/۵

جمهوری اسلامی ایران

مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

اوارة گل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان

گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار

به استناد روش اجرایی تأیید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون، آزمایشگاه

شرکت آذین لوله سپاهان

برای انجام آزمون های مشروطه زیر تأیید می شود.

آزمون

بر اساس استاندارد

ISIRI ۶۳۱۴-۲

پلاستیک های سیستم لوله کشی آب سرد گرم و داغ پلی بروپیلن - قسمت دوم - لوله ها - ویزگی ها

ISIRI ۶۳۱۴-۳

پلاستیک های سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی بروپیلن - قسمت سوم - اتصالات - ویزگی ها



تذکر:

- ۱ مدت اعتبار این تأییده تاریخ ۹۰/۸/۳۱ می باشد.
- ۲ داشتن این تأییده رفع مسئولیت های حقوقی و جزایی دادنده آن نمی باشد.
- ۳ رعایت تقاضه های سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران الزامی است.

آدرس آزمایشگاه: اصفهان شهر ک صنعتی مورچه خورت - خیابان شیخ بهائی - شیخ بهائی چهارم - تلفن ۰۳۱۲-۵۶۴۳۰۳۶
شرکت آذین لوله سپاهان - پلاک ۱۵۳

تاریخ تجدید نظر: ۱۳۸۶/۸/۶

شماره تجدید نظر: ۱

شماره: ۹۴۱۲۰۸-۰



سازمان اسلامدار و تحقیقات صنعتی ایران
اداره کل استماره و تحقیقات صنعتی استان اصفهان

واحد تولیدی نموده سال بست صناعت و کار مناعت

دیر عالی محترم شرکت آذین لوله پالان از گروه صنعتی گیتی پسند
باستلام، پس از محدود خداوند دو در بور محظوظ آمل (م)

بر مرزهای اتحادات این سرزمین بهواره روپای انسان می‌باشد که نه تنگی را در مشق پروردگار و خدمت به مردم
خلاصه نموده اند. مصداق باز این افزاد شریف، تولید کنندگان محصولات باکینیت می‌باشند که اندیشه و تلاش
این خدکش زاران در جست نیل به توسعه پایدار و اقتصادی پیوی دارد ایران اسلام پایه است تسری بر است.

اینجانبان اهمام سخن‌بهرت والای مدیریت و کارکنان کارآمد آن واحد تولیدی را در اداره استماره و ارتقاء کنیت کر
نهان ملتف ملی و میانست از حقیقی شرمندی است را ارج نهاده آن شرکت را بعنوان واحد تولیدی نموده استماره
کنیت و استان صرفی می‌نلند

سر بلندی و توفیق روز اخزوستان را از دکاه خداوند متعال آرزو و مذیم.

غلامحسین سیمی
دیر کل استماره و تحقیقات صنعتی
استان اصفهان

دکتر علیرضا ذکر صحنانی
استماره و نیز شورای اسلامدار
استان اصفهان

مهرماه ۱۳۸۹ - روز جانی استماره

تاریخ صدور:

۹۰۳۷۳۵
شمسی - ۱۱۲۲

تاریخ امضا:

۹۰۳۷۳۵

جمهوری اسلامی ایران
وزارت ساختهای و شهر سازی
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

بر اساس آذین

گواهی‌نامه فنی

به استناد بند دو ماده دووه اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، و بر اساس نتایج آزمایش‌ها و بررسی‌های انجام شده و گزارش فنی پیوست که جزو لاینک این مدرک می‌باشد، محصول لوله پلی بروپیلن راندوم کوپلیمر نوع سوم (PPRC-TYPE 3) با قطر ۲۰ میلی‌متر به رنگ سبزید، تویید شرکت آذین لوله سپاهان، به نشانی کارخانه: اصفهان، منطقه صنعتی مورجه خورت، خیابان اول، فاز دسوم، فرعی چهارم با ضوابط فنی موردنی قبول این مرکز انتخاب دارد و با رعایت دستور العمل اجرایی شرکت مذکور به متکه استفاده در شبکه‌های آب سرد و گرم تاسیسات پیدا شده است. لذا این گواهینامه فنی به شرکت آذین لوله سپاهان اعطاء می‌شود تا از مرزیابی قانونی آن تا پایان تاریخ اعتبر بوده مدنظر شود.

دکتر سید محمد فاطمی عقدا



رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن





CERTIFICATE



DQS GmbH
Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen

hereby certifies that the company

FLXTIALS Co)

Head Office: No.83, Sharafati St., Esfahan - Iran
Factory: Street No.4, Road No.1, Mooshchin Khor Ind. Town, Esfahan - Iran

has implemented and maintains a **Quality Management System**.

Scope:

Production of Polypropylene (PP-R Type3) Pipes & Sales of Related Fittings

Scope:

Production of Polypropylene (PP-R Type3) Pipes & Sales of Related Fittings

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2008

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2008

Certificate registration no. 305239
Date of certification 2009-11-03
Valid until 2012-11-02



J. Bagh
Jan Bagh
Managing Director
Augan-Sarane-Sabz 21, 80033 Esfahan, Iran

*The list of QMS partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available online on www.dqs-certification.com

Our Ref: CRUC
26 October 2005
Azin Luleh Sepahan Co
Sharafati Ave, No 83
Isfahan
Iran

Dear Sir

WRc-NSF Ltd

EVALUATION AND
TESTING CENTRE

WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME

BS6920 TEST ON EFFECT OF WATER QUALITY

FINAL REPORT

Organisation: Azin Luleh Sepahan Co

Product: Polypropylene pipe

WRc-NSF REPORT No: MAT/LAB 394J

Date of Report: 2nd March 2005, reissued with correction 31st August 2005

WORK/MAT012

Revision No. 2, 01/08/04

Page 1 of 7

WRc-NSF LTD, EVALUATION & TESTING CENTRE, FERN CLOSE, PEN-Y-FAN INDUSTRIAL ESTATE,
OAKDALE, GWENT, NP11 3EH, UK.
TEL: 01495 236260, FAX: 01495 249234.
WRc-NSF Ltd. Registered in England No. 3754780. Registered Office: Frankland Road, Blagrove, Swindon, Wiltshire SN5 8YF, England.



WRc-NSF Final Report for the Testing of a Product for Water Regulations Advisory Scheme Approval	WRc-NSF Report No MAT/LAB 394J
Name of Organisation: Azin Luleh Sepahan Co	Date of Report 02/03/05 reissued with corrections 31/08/05
Product: Polypropylene pipe	

1. SUMMARY

Test	Result
Odour and flavour of water	Pass
Appearance of water	Not applicable
Growth of aquatic microorganisms	Pass
The extraction of substances that may be of concern to public health	Not applicable
Extraction of metals	Pass

Audit Tests odour and flavour of water, growth of aquatic microorganisms and extraction of metals) were carried out on this material in accordance with the letter from the WRAS (ref CR/JC 6th August 2004). This product has satisfied the criteria set out in Clause 4, Clause 6 and Clause 8 of BS6920: Part 1: 2000 "Specification" and thus does comply with the requirements of the Water Regulations Advisory Scheme Tests of Effect on Water Quality and is suitable for use with hot and cold water.

Mark Norris
Mr Mark Norris, Materials Test Manager Date *31st August 2005*

Please note the following statements	
a)	The samples of the product referred to in this report have been tested in accordance with the methods specified in BS6920: 2000 Suitability of non-metallic products for use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water.
b)	This work has been undertaken in the UKAS accredited laboratory of WRc-NSF Ltd Oakdale, UKAS registration number 0626, unless otherwise stated. Opinions and interpretations expressed herein are outside the scope of UKAS accreditation.
c)	The results specified in this report relate only to the sample(s) of this product submitted for testing. Any changes in the nature or source of ingredients and the process of manufacturer or application could affect the suitability of this product for use in contact with potable water.
d)	We draw to your attention that reports issued by the accredited test laboratories do not of themselves constitute approval by the Water Regulations Advisory Scheme or the test laboratory. Only a letter from the Scheme, citing a Directory Reference number can be regarded as indicating approval.
e)	Materials and products intended for use by a public water supply company in the preparation or conveyance of water may need to satisfy more comprehensive toxicological requirements as specified by the Drinking Water Inspectorate. These additional requirements are necessary to ensure Water Company usage complies with Regulation 31 of the Water Supply (Water Quality) Regulations 2000.

WRc-NSF Final Report for the Testing of a Product for Water Regulations Advisory Scheme Approval	WRc-NSF Report No MAT/LAB 394J
Name of Organisation: Azin Luleh Sepahan Co	Date of Report 02/03/05 reissued with corrections 31/08/05
Product: Polypropylene pipe	

2. SAMPLES FOR TESTING

BS6920, Section 2.1 and in-house method PROC/MAT 001.

Contact name: Mr M Sharifi
Name of organisation: Azin Luleh Sepahan Co.
Address: No.83 Toheed – Shariati Intersection Dr Shariati Ave Esfahan 8173837685 Iran

Product:	Polypropylene pipe
Product manufacturer:	Azin Luleh Sepahan Co
Submitting organisation:	Azin Luleh Sepahan Co

Date of receipt of product for test:	14/12/04
Trade name and reference of product:	Polypropylene pipe
Batch number:	Not known
General composition of product:	Polypropylene pipe
Typical use of the product:	Potable water

Sampling procedure:	Random
Receipt conditions and packaging:	In good condition
Storage conditions:	As in BS 6920 Part 2 Clause 5.2
Description/Appearance of the product:	Green plastic pipe

WRc-NSF Final Report for the Testing of a Product for Water Regulations Advisory Scheme Approval	WRc-NSF Report No MAT/LAB 394J
Name of Organisation: Azin Luleh Sepahan Co	Date of Report 02/03/05 reissued with corrections 31/08/05
Product: Polypropylene pipe	

Component name/reference:	Not applicable
Component manufacturer:	Not applicable
Fitting name/reference:	Not applicable
Fitting manufacturer:	Not applicable

Test sample preparation:	Product prepared by manufacturer
Date test sample manufactured:	Not known
Date test sample prepared:	Not applicable

Surface area of one article:	15000 mm ²
Number of articles constituting a sample:	One
Surface area for test:	15000 mm ²
Calibration mark of test container:	1 litre

WRc-NSF Final Report for the Testing of a Product for Water Regulations Advisory Scheme Approval	WRc-NSF Report No MAT/LAB 394J
Name of Organisation: Azin Luleh Sepahan Co	Date of Report 02/03/05
Product: Polypropylene pipe	reissued with corrections 31/08/05

3. ODOUR AND FLAVOUR OF WATER

Methodology: BS6920, Section 2.2.1 and in-house method PROC/MAT 004 and 006.

Test results

Date leaching tests started: 25/01/05	Date leaching tests finished: 26/01/05
Number of panellists: 3	Temperature of extraction: 85 ±2 °C

Odour test

Extract	Date of test	Test water	Dilution number*	Odour descriptor
First	26/01/05	Chlorine free	0(0)	None
First	26/01/05	Chlorinated	0(0)	None
Final	-	Chlorine free	-	-
Final	-	Chlorinated	-	-

Flavour test

Extract	Date of test	Test water	Dilution number*	Flavour descriptor
First	26/01/05	Chlorine free	1(0)	None
First	26/01/05	Chlorinated	1(1)	Plastic
Final	-	Chlorine free	-	-
Final	-	Chlorinated	-	-

* figure in brackets is the number of panellists detecting an odour or flavour at this dilution

First extract becomes final extract

On the basis of these results the samples of this product referred to in this report have been found to comply with the requirements of BS6920, Part 1, Clause 4

WRc-NSF Final Report for the Testing of a Product for Water Regulations Advisory Scheme Approval	WRc-NSF Report No MAT/LAB 394J
Name of Organisation: Azin Luleh Sepahan Co	Date of Report 02/03/05 reissued with corrections 31/08/05
Product: Polypropylene pipe	

4. GROWTH OF MICROORGANISMS

Methodology: BS6920, Section 2.4 and in-house method PROC/MIC 001.

Test Results

Date leaching tests started: 21/12/04	Date leaching tests finished: 08/02/04
Incubation temperature: $30 \pm 1^{\circ}\text{C}$	

Mean dissolved oxygen difference MDOD (mg l ⁻¹ O ₂)	
Test sample	0.20
Positive reference (paraffin wax)	7.00
Negative reference (glass)	0.10

Test water control dissolved oxygen (mg l ⁻¹ O ₂)	8.30
--	------

Comments on changes in appearance of test material and any visible microbial growth	At the end of this test, the test pieces showed no change in colour or appearance.
---	--

On the basis of these results the samples of this product referred to in this report have been found to comply with the requirements of BS6920, Part 1, Clause 6

WRc-NSF Final Report for the Testing of a Product for Water Regulations Advisory Scheme Approval	WRc-NSF Report No MAT/LAB 394J
Name of Organisation: Azin Luleh Sepahan Co	Date of Report 02/03/05 reissued with corrections 31/08/05
Product: Polypropylene pipe	

5. THE EXTRACTION OF METALS

Methodology: BS6920, Section 2.6, in-house methods PROC/MAT 006 and INGs, as specified.

Test results

Date leaching tests started: 25/01/05	Date leaching tests finished: 03/02/05
Analysis Registration No N21437 & N21548	Temperature of extraction: 85 ±2 °C

Metal ($\mu\text{g l}^{-1}$)	MAC ($\mu\text{g l}^{-1}$)	LOD ($\mu\text{g l}^{-1}$)	Blank ($\mu\text{g l}^{-1}$)	First extract Sample 1 ($\mu\text{g l}^{-1}$)	First extract Sample 2 ($\mu\text{g l}^{-1}$)	Final extract Sample 1 ($\mu\text{g l}^{-1}$)	Final extract Sample 2 ($\mu\text{g l}^{-1}$)
Aluminium	200	20	<20	<20	<20	<20	<20
Antimony	10 #	0.5#	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5
Arsenic	50 #	1#	<1	<1	<1	<1	<1
Barium	1000	100	<100	<100	<100	<100	<100
Cadmium	5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
Chromium	50	5	<5	13	50	<5	<5
Iron	200	20	<20	<20	<20	<20	<20
Lead	50 #	1#	<1	<1	<1	<1	<1
Manganese	50	5	<5	<5	<5	<5	<5
Mercury	1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Nickel	50 #	2#	<2	<2	<2	<2	<2
Selenium	10	1	<1	<1	<1	<1	<1
Silver	10	1	<1	<1	<1	<1	<1

Key

MAC - Maximum admissible concentration LOD - Required limit of detection

Analytical Method (in-house method), all metals Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ING113) except mercury, Cold Vapour Atomic Absorption Spectrometry (ING75)

Note:

#: - MAC is taken from the 1989 Drinking Water Directive requirements; LOD is based on the 1998 Drinking Water Directive requirements.

On the basis of these results the samples of this product referred to in this report have been found to comply with the requirements of BS6920, Part 1, Clause 8




ASHRAE
 Technology for a Better Environment
 1791 Tullie Circle, NE • Atlanta, GA 30329-2305 USA • Tel 404.636.8400 • Fax 404.321.5478 • <http://www.ashrae.org>

August 15, 2005

Mr Ali Tabatabaeipour 08068910
 SGPCO
 1F #401 Malek Sharif
 Dr Sharif Ave
 Tehran 161333174
 Iran/Islamic Republic of

Subject: Society Membership Grade: ASSOCIATE

If it is my pleasure to advise you of your election to Society membership as indicated above. A membership certificate is being prepared and will be sent to you as soon as it is ready. Enclosed is your current membership card.

As a member you are entitled to receive monthly issues of the ASHRAE Journal. Issues of previous editions of the ASHRAE Handbook. Handbooks are distributed at the end of each fiscal year (May or June). You will receive one volume of the most currently revised edition. Subsequent editions will be available for purchase at a 20% discount off the regular price. You may purchase any prior editions at a one time 20% discount within the first year of membership. A publications catalog will be sent to you with your certificate.

Members will receive information on local activities. The Sub-Region & Chapter serving your area will be notified of your status as a Society member. You may expect to hear from them concerning chapter officer, local dues and notices of meetings.

Your officers and Board of Directors hope you will take full advantage of the privileges of membership and contribute to the advancement of your profession by your active participation.

Very truly yours,
Carlyn Kettling
 Carlyn Kettling
 Director Member Services

مکاتبہ در انجمن مهندسین گروهی ایرانی، سویزیل و تدبیر امور امریکا
 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.
 AN INTERNATIONAL ORGANIZATION


ASTM
 International
 Standardized Test Methods

January 19, 2005
 Member No. 000428526
 ALI TABATABAEIPOUR
 SGPCO
 DR. SHARIATI AVE
 MALEK-SHARIATI INTERSECTION
 TEHRAN 161333174
 IRAN

Welcome to ASTM International! Your fee payment has been processed and your member card is enclosed. Please retain this for your records and reference your member number on all requests, orders, and correspondence with the Society.

You have also applied for committee participation. You have been placed on the main committee(s) pending committee approval at their next meeting. You will receive committee mailings as they are distributed to the committee members. Enclosed is a "Welcome to ASTM" Technical Orientation booklet which will guide you on how to effectively participate on your committee(s). Please visit the New Member Orientation section of the ASTM International website at www.astm.org for helpful information and your role within this organization. Click on Membership and then New Member Orientation.

As a participating member, you receive benefits such as a free volume of the *Annual Book of ASTM Standards* (either printed or electronic), reduced registration fees for ASTM International meetings, and an annual subscription to ASTM's monthly magazine *Standardization News*. You are encouraged to refer to this publication upon its arrival. Although the features of each issue may not pertain to your field of interest, the "Society Review of Main Committee Ballot Actions" is your opportunity to have a voice in all phases of the Society's standards development process.

Should you want further assistance or information, please contact the ASTM International Membership Department at member@astm.org or call 610-832-9902. ASTM's Intellectual Property Policy governing standards, draft standards, and related documents is available via the ASTM International website www.astm.org and/or ASTM International Headquarters 610-832-9500.

Sincerely,

Ellie Barkley
 Ellie Barkley, Manager
 Member Services and Promotion

:ASTM اوین و تنا عضو ایرانی انجمن بین المللی تست مواد


Certificate of BSI Membership

This is to certify that

SGPCO (Iran)

Membership Number:
47195681

is a BSI Subscribing Member

Start date: October 2010 End date: September 2011

For and on behalf of BSI:

[Signature]
 Amine Lale, Director, Middle East and Africa

BSI
 www.excellence.com


ASME
 DESIGN THE STANDARD

April 21, 2005
 Member ID #: 8653701
 ALI TABATABAEIPOUR
 SGPCO/IRANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 1F, NO.461, MALEK-SHARIATI INTER, DR.SHARIATI AVE
 TEHRAN
 IRAN

Dear Mr. Tabatabaeipour:

Congratulations on your membership to ASME. You have joined a global community of engineers, scientists, and technical experts who share their technical expertise and engineering knowledge with you.

Your welcome kit, outlining all the benefits of membership, can be found online at <http://www.asme.org/member/welcomekit.html> so that answers to your benefit questions can be accessible 24 hours a day, seven days a week. You will receive a copy of the ASME Engineering Magazine and ASME News should arrive in about 4-6 weeks.

Enclosed you will find your membership card, and your lapel pin, which identifies you as a member of ASME International. We hope that you use these items to display your affiliation and access your benefits.

We are here to assist you, so please do not hesitate to address any questions to us at 973-882-3167. You can also reach us by email at infocentral@asme.org.

Sincerely,

Maureen Mandel
 Maureen Mandel
 Director,
 Int'l. Operations

:ASME ایامن و تنا عضو ایرانی انجمن بین المللی تست مواد

کواهینامه عضویت در انجمن مهندسان مکانیک آمریکا

ASME, Three Park Avenue, New York, New York 10006-5990 USA

A Z I N L O O L E H S E P A H A N



SGP
سازیم گینی پسن
www.sgpco.com